

SCHEDA TECNICA



Articolo: B0897 BE-POWERFUL
Norma: UNI EN ISO 20345:2012

Categoria di Sicurezza: S3 WR SRC

Pulizia e manutenzione:

Altezza calzatura intera: Mod. A, H 99 mm (< 113 mm, Rif. EN ISO 20345-5.2.2)

Calzata: 12

Tipo costruzione: STROBEL; SUOLA BIDENSITA' INIETTATA –

LIFE PLUS PU/TPU SKIN

Utilizzare spazzole a setole morbide e acqua. Non impiegare sostanze quali alcool, diluenti, benzine, petrolio o qualsiasi altro tipo di agente chimico.

Conservare le calzature asciutte e pulite in luogo appropriato a temperatura

ambiente.

Settori consigliati: Edilizia, agricoltura, miniere, piattaforme estrattive, industria pesante,

industria leggera, cantieristica, grandi impianti, artigianato.

Calzatura intera: protezioni					
Componente	Descrizione	Valore	Requisito minimo	EN 20345	
Puntale in	Resistenza all'urto (200 J)	14,0 mm			
composito	 Altezza libera dopo l'urto 		<i>≥ 14 mm</i>	<i>5.3.2.3</i>	
SlimCap	Resistenza alla compressione (15 kN)	14,0 mm			
	Altezza libera dopo la compressione		<i>≥ 14 mm</i>	5.3.2.4	
Suola (SRC)	Resistenza allo scivolamento				
. ,	 SRA – pianta (suola intera) 	0,66	<i>≥ 0,32</i>	<i>5.3.5.4</i>	
	 SRA – tacco (angolo di 7°) 	0,56	<i>≥ 0,28</i>	<i>5.3.5.4</i>	
	 SRB – pianta (suola intera) 	0,32	<i>≥ 0,18</i>	<i>5.3.5.4</i>	
	 SRB – tacco (angolo di 7°) 	0,27	<i>≥ 0,13</i>	5.3.5.4	
Fresh'n Flex (P)	Resistenza alla perforazione	Nessuna perforazione	≥ 1100 N	6.2.1	
Fondo (A)	Proprietà antistatiche	a secco 6,5 \times 10 ⁸ Ω			
. ,	Resistenza elettrica	a umido 2,25 x $10^8 \Omega$	$\geq 10^5 \Omega_{\star} \leq 10^9 \Omega_{\star}$	6.2.2.2	
			$\geq 10^5 \Omega$, $\leq 10^9 \Omega$	6.2.2.2	
Suola/tomaio	Isolamento termico				
Calore (HI)	 Aumento Temp sottopiede 	N/A	<i>≤ 22°C</i>	6.2.3.1	
Freddo (CI)	Diminuzione Temp sottopiede	N/A	≤ 10°C	6.2.3.2	
Tacco (E)	Assorbimento di energia nella zona del tallone	40 J	<i>≥ 20 J</i>	6.2.4	
(WR)	Resistenza all'acqua (penetrazione acqua)	< 3cm² l'area bagnata dopo 15000 cicli	≤ 3 cm² l'area bagnata dopo 4800 cicli	6.2.5	
(M)	Protezione metatarsale	N/A	<i>.</i> ≥ 40 mm	6.2.6	

Tomaio				
Materiali	Descrizione	Valore	Requisito minimo	EN 20345
	Resistenza allo strappo	189 N	≥ 120 N	<i>5.4.3</i>
Pelle stark	Resistenza a trazione	19 <i>N</i> /mm ²	≥ 15 // /mm²	<i>5.4.4</i>
+ membrana	Permeabilità al vapor d'acqua	0,9 mg/cm ² h	≥ 0.8 mg/cm² h	<i>5.4.6</i>
Out Dry	Valore di pH	4,05	≥ 3,2	<i>5.4.7</i>
	Contenuto di cromo VI	Non rilevato	Non rilevabile	<i>5.4.9</i>
	Penetrazione d'acqua	0,0 g	≤ 0.2 g	6.3
	Assorbimento d'acqua	8%	<i>≤ 30%</i>	6.3
	Resistenza allo strappo	245 N	≥ 60 N	<i>5.4.3</i>
Tessuto	Resistenza a trazione	N/A	<i>≥ 15 N</i> /mm²	<i>5.4.4</i>



Base Protection Srl Via dell'Unione Europea, 61 Italy - 76121 Barletta (BT) P.I. 06617940728 P +39 0883 334811 F +39 0883 334824 E info@basepro.it

W www.baseprotection.com



tecnico+	Permeabilità al vapor d'acqua	2,0 mg/cm ² h	≥ 0.8 mg/cm² h	5.4.6	
membrana	Valore di pH	N/A	≥ 3,2	<i>5.4.7</i>	
Out Dry	Contenuto di cromo VI	N/A	Non rilevabile	<i>5.4.9</i>	
	Penetrazione d'acqua	0,03 g	≤ 0.2 g	6.3	
	Assorbimento d'acqua	20%	<i>≤ 30%</i>	6.3	
	Resistenza allo strappo	252 N	≥ 120 N	<i>5.4.3</i>	
Pelle	Resistenza a trazione	25 N/mm ²	≥ 15 N	5.4.4	
scamosciata+	Permeabilità al vapor d'acqua	3,1 mg/cm ² h	≥ 0.8 mg/cm² h	<i>5.4.6</i>	
membrana	Valore di pH	4,05	<i>≥ 3,2</i>	<i>5.4.7</i>	
Out Dry	Contenuto di cromo VI	N/A	Non rilevabile	<i>5.4.9</i>	
	Penetrazione d'acqua	0,0 g	≤ 0.2 g	6.3	
	Assorbimento d'acqua	6%	<i>≤ 30%</i>	6.3	

Fodera				
Materiali	Descrizione	Valore	Requisito minimo	EN 20345
	Resistenza allo strappo	45 N	≥ 15 N	5.5.1
	Resistenza all'abrasione	 a secco la superficie non presenta alcun foro 	Nessun foro prima dei 51.200 cicli	5.5.2
Tessuto 3D		 a umido la superficie non presenta alcun foro 	Nessun foro prima dei 25.600 cicli	5.5.2
	Permeabilità al vapor d'acqua	21,0 mg/cm ² h	<i>≥ 2,0 mg/cm² h</i>	5.5.3
	Valore di pH	N/A	Non rilevabile	5.5.4
	Contenuto di cromo VI	N/A	Non rilevabile	5.5.5

Sottopiede				
Materiali	Descrizione	Valore	Requisito minimo	EN 20345
	Spessore	3,7 mm	≥ 2,0 mm	5.7.1
	Valore di pH	N/A	Non rilevabile	<i>5.7.2</i>
Fresh'n Flex	Assorbimento d'acqua	82 mg/cm ²	<i>≥ 70 mg/cm</i> ²	<i>5.7.3</i>
	Deassorbimento d'acqua	90 %	≥ 80 %	<i>5.7.3</i>
	Resistenza all'abrasione (dopo 400 cicli)	Nessun danno	Danneggiamento ≤ del riferimento normativo	5.7.4.1
	Contenuto di cromo VI	N/A	Non rilevabile	<i>5.7.5</i>

Plantare estraibile					
Materiali	Descrizione	Valore	Requisito minimo	EN 20345	
Tessuto	Spessore	3 ±0,5 mm (punta) 11±0,5 mm (tacco)	N/A	5.7.1	
tecnico	Valore di pH	N/A	Non rilevabile	<i>5.7.2</i>	
accoppiato a	Assorbimento d'acqua	Permeabile attraverso i fori	Permeabile o ≥ 70mg/cm²	<i>5.7.3</i>	
materiale	Deassorbimento d'acqua	Permeabile attraverso i fori	Permeabile o ≥ 80%	<i>5.7.3</i>	
polimerico espanso, traspirante	Resistenza all'abrasione	Nessun danno	Nessun foro prima di 25600 cicli a secco e 12800 cicli a umido	5.7.4.2	
	Contenuto di cromo VI	N/A	Non rilevabile	5.7.5	





Suola				
Materiali	Descrizione Spessore suola senza ramponi	Valore 7,1 mm	Requisito minimo ≥ 4 mm	EN 20345 5.8.1.1
	Altezza ramponi	4,1 mm	<i>≥ 2,5mm</i>	5.8.1.3
	Resistenza allo strappo	6,9 kN/m	≥ 8 kN/m	5.8.2
	Resistenza all'abrasione • Perdita di volume relativa	72 mm ³	≤ 250 mm³	5.8.3
Intersuola in PU;	Resistenza alle flessioni Crescita degli intagli dopo 30.000 cicli	2,0 mm	≤ 4 mm	5.8.4
Battistrada in TPU SKIN	Idrolisi • Crescita degli intagli dopo 150.00 cicli	4 mm	≤ 6 mm	5.8.5
	Distacco battistrada-intersuola	3,8*	≥ 4 N/mm; ^(*) ≥ 3 N/mm con strappo della suola	5.8.6
	(HRO) Resistenza al calore per contatto (300°C)	N/A	Nessun danno (fusione, rottura)	6.4.1
	(FO) Resistenza idrocarburi (variazione di volume)	0,8 %	≤ 12%	6.4.2

Data: 30/05/2017

Emesso da: Resp. Tecnico Ing. Cataldo De Luca

Firma:



