

CRONO S3 SRC



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2011	RISULTATO	REQUISITO
TOMAIO: Pelle fiore idrorepellente, colore marrone, spessore 1.8- 2.00 mm.	5.4.3 Resistenza allo strappo	174 N	≥120 N
	5.4.6 Permeabilità al vapore acqueo Coefficiente di permeabilità	3,1 mg/cm ² h 32,9 mg/cm ²	≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
FODERA ANTERIORE: rete sintetica colore grigio, resistente all'abrasione.	5.5.1 Resistenza allo strappo	25 N	≥ 15 N
	5.5.2 Resistenza all'abrasione (secco) Resistenza all'abrasione (bagnato)	No fori No fori	25.600 cicli 12.600 cicli
	5.5.3 Permeabilità al vapore acqueo Coefficiente di permeabilità	7,7 mg/cm ² h 62,0 mg/cm ²	≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
FODERA POSTERIORE: tessuto ad aria traspirante, colore arancio, resistente all'abrasione.	5.5.1 Resistenza allo strappo	25 N	≥ 15 N
	5.5.2 Resistenza all'abrasione (secco) Resistenza all'abrasione (bagnato)	No fori No fori	51.200 cicli 25.600 cicli
	5.5.3 Permeabilità al vapore acqueo Coefficiente di permeabilità	7,7 mg/cm ² h 62,0 mg/cm ²	≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
PUNTALE: Composito resistente all'urto 200 J.	5.3.2.3 Resistenza all'urto	14,0 mm	≥ 14 mm
	5.3.2.4 Resistenza alla compressione	15,5 mm	≥ 14 mm
ANTIPERFORAZIONE: tessuto a perforazione "Zero"	5.7.1. Spessore	3,5 mm	≥ 2,0 mm
	5.7.3 Assorbimento acqua	72 mg/cm ²	≥70,0 mg/cm ²
SOTTOPIEDE: removibile, anatomico, antistatico	5.7.4.2 Resistenza all'abrasione (secco) Resistenza all'abrasione (bagnato)	No fori No fori	25.600 cicli 12.800 cicli
	SUOLA: PU 2D antiscivolo, inserto in TPU, SRC	5.8.2 Resistenza allo strappo 5.8.3 Resistenza all'abrasione 5.8.4 Resistenza alla flessione 5.8.5 Idrolisi 6.4.5 Resistenza agli idrocarburi 5.11 Resistenza allo scivolamento su ceramica con detergente Piatta Inclinata Resistenza allo scivolamento su acciaio con glicerina Piatta Inclinata	10,5 kN/m 58 mm ³ 2,5 mm 1,5 mm 1% 0,46 0,40 0,21 0,16

MISURE DISPONIBILI : 35-48