

MONTREAL S1P HRO SRC



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2011	RISULTATO	REQUISITO
TOMAIO: Morbida crosta scamosciata, colore nero, spessore 1.8 – 2.00 mm.	5.4.3 Resistenza allo strappo	211N	≥120 N
	5.4.6 Permeabilità al vapore acqueo	3,3 mg/cm ² h	≥ 0,8 mg/cm ² h
	Coefficiente di permeabilità	35,5 mg/cm ²	≥ 15,0 mg/cm ²
FODERA ANTERIORE: tessuto sintetico colore grigio, resistente all'abrasione.	5.5.1 Resistenza allo strappo	45 N	≥ 15 N
	5.5.2 Resistenza all'abrasione (secco)	No fori	25.600 cicli
	Resistenza all'abrasione (bagnato)	No fori	12.600 cicli
	5.5.3 Permeabilità al vapore acqueo	4,7 mg/cm ² h	≥ 2,0 mg/cm ²
	Coefficiente di permeabilità	40,5 mg/cm ²	≥20,0 mg/cm ²
FODERA POSTERIORE: tessuto ad aria traspirante, colore giallo, resistente all'abrasione.	5.5.1 Resistenza allo strappo	20 N	≥ 15 N
	5.5.2 Resistenza all'abrasione (secco)	No fori	51.200 cicli
	Resistenza all'abrasione (bagnato)	No fori	25.600 cicli
	5.5.3 Permeabilità al vapore acqueo	11,3 mg/cm ² h	≥ 2,0 mg/cm ²
	Coefficiente di permeabilità	56,0 mg/cm ²	≥20,0 mg/cm ²
PUNTALE: Composito resistente all'urto 200 J.	5.3.2.3 Resistenza all'urto	14,5 mm	≥ 14 mm
	5.3.2.4 Resistenza alla compressione	14 mm	≥ 14 mm
ANTIPERFORAZIONE: tessuto a perforazione "zero"	5.7.1. Spessore	3,5 mm	≥ 2,0 mm
	5.7.3 Assorbimento acqua	74 mg/cm ²	≥70,0 mg/cm ²
SOTTOPIEDE: in tessuto traspirante, antistatico, anatomico	5.7.4.2 Resistenza all'abrasione (secco)	No fori	25.600 cicli
	Resistenza all'abrasione (bagnato)	No fori	12.800 cicli
SUOLA: poliuretano espanso e gomma nitrilica	5.8.2 Resistenza allo strappo	8,0 kN/m	≥ 8 kN/m
	5.8.3 Resistenza all'abrasione	147 mm ³	≤ 150 mm ³
	5.8.4 Resistenza alla flessione	2,0 mm	≤ 4,0 mm
	5.8.5 Idrolisi	3,5 mm	≤ 6,0 mm
	6.4.2 Resistenza agli idrocarburi	2.6 %	≤ 12%
	5.11 Resistenza allo scivolamento su ceramica con detergente		
	Piatta	0,40	≥ 0,32
	Inclinata	0,37	≥ 0,28
	Resistenza allo scivolamento su acciaio con glicerina		
	Piatta	0,20	≥ 0,18
	Inclinata	0,16	≥ 0,13

MISURE : 38-47

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207

www.exena.it – info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it